

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Ukrainian
Certification

202334
Випробування

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
акредитований Національним агентством з
акредитації України на випробування відповідно до
ДСТУ EN ISO/IEC 17025, агестат акредитації
№202334 чинний до 13.02.2027

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
«УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
М.П. 470
Наталія КАРПЮК

ПРОТОКОЛ № 0835 від 21 травня 2024 р.

сертифікаційних випробувань каменів бетонних бортових,
що виготовлений ТОВ "ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА", Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»




Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0835

Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТІЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А.
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 170/6/3-Б/СА від 04.03.2024 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 170/6/3/1-Б/СА від 06.03.2024 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТІЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	Камені бетонні бортові БР 100.30.15. Зразки – 5 шт, що виготовлені у лютому 2024 р.
Дата одержання зразків	06 березня 2024 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD) “Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови”, п.п. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.23, 1.3.27.
Місце проведення випробувань	Випробувальний центр ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” вулиця В. Стельмаха, 62Д, місто Рівне.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(21,0÷21,5)°C Відносна вологість повітря - (62÷64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 07 березня 2024 року. Закінчення випробувань: 21 травня 2024 року.
Методи випробувань	ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) “Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги”; ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) “Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні”; ДСТУ Б В.2.7-170-2008 “Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності”; ДСТУ Б В 2.7-214:2009 “Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками”; ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

	Протокол сертифікаційних випробувань	№ 0835
		Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе- ність	НД на методи випробувань
- по висоті - по ширині	±5 ±4	-1; +2 -2; +0	±0,003 ±0,002	
Наявність тріщин шириною не більше 0,1мм та довжиною до 50 мм, шт, не більше	п. 1.3.27 5 шт на 1 м ²	тріщини відсутні	—	ДСТУ-Н Б В.1.3- 1:2009

Виконавці:

Примітка:

- 1.Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
- 2.Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

В.О. начальника випробувального центру Л. Сад



Інженер-лаборант О. Волощук