Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В.о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
_____ Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/05/27-3 від 27 травня 2026 р.

сертифікаційних випробувань модульної плитки для підлоги та сходів з агломерованого каменю: “Плита Тоцето” ЕПЛ 70*70*20 “ч 1” Гранж, що виготовлений ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Код ЄДРПОУ: 32931937
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО-3 від 18.03.2026 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО від 27.03.2026 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	Модульна плитка для підлоги та сходів з агломерованого каменю: “Плита Тоцето” ЕПЛ 70*70*20 “ч 1” Гранж L70w70h20 Зразок – 10 шт., що виготовлений 02 березня 2026 року.
Дата одержання зразків	27 березня 2026 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ EN 15285:2019 (EN 15285:2008, IDT) “Агломерований камінь. Модульні плитки для підлоги та сходів (внутрішніх і зовнішніх). З поправкою № 1:2019”, п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.6.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(22,0÷22,8)ºС Відносна вологість повітря - (54÷64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 21 травня 2026 року Закінчення випробувань: 26 травня 2026 року
Методи випробувань	ДСТУ EN 14617-1:2022 (EN 14617-1:2013, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 1. Визначення уявної густини та водопоглинання”; ДСТУ EN 14617-2:2022 (EN 14617-2:2016, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 2. Визначення міцності на вигин”; ДСТУ EN 14617-16:2022 (EN 14617-16:2005, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 16. Визначення розмірів, геометричних характеристик і якості поверхні модульної плитки”; ДСТУ EN 15285:2019 (EN 15285:2008, IDT) “Агломерований камінь. Модульні плитки для підлоги та сходів (внутрішніх і зовнішніх). З поправкою № 1:2019”.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок №S/26/03/27-12

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Геометричні розміри, мм: - довжина; - ширина; - товщина.	п. 4.1.2 70 70 20	 69,5 69,7 20,6	 0,28 0,28 0,63	ДСТУ EN 14617-16:2022
Допуски геометричних розмірів, мм: - довжина; - ширина; - товщина.	п. 4.1.3 ±0,5 ±0,5 ±0,7	 -0,5 -0,3 +0,6	не визначалась	ДСТУ EN 14617-16:2022
Істинна густина, кг/м^3	п. 4.2.2	2489	15,17	ДСТУ EN 14617-1:2022
Водопоглинання, %	п. 4.2.2	5,56	0,74	ДСТУ EN 14617-1:2022
Зовнішній вигляд.	п. 4.2.6 Будь-які візуальні відхилення, наприклад, включення та прожилки, допустимі за умови, що вони характерні для відповідного типу агломерованого каменю та не впливають негативно на експлуатаційні характеристики облицювальних плит або плиток.	Колір плитки графітовий. Візуальні відхилення на поверхні плиток відсутні.	–	ДСТУ EN 15285:2019, п. 4.2.7

Виконавці: Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Примітка:
1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД