Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
_____ Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/05/27-2 від 27 травня 2026 р.

сертифікаційних випробувань облицювальної плитки з агломерованого каменю
“Плато” НА-О-Рр-П-285.95.12-В-25-F-100 “пс” ваніль 2020,
що виготовлений ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Код ЄДРПОУ: 32931937
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО-2 від 18.03.2026 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО від 27.03.2026 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	Облицювальна плитка з агломерованого каменю “Плато” НА-О-Рр-П-285.95.12-В-25-F-100 “пс” ваніль 2020. Зразок – 10 шт., що виготовлений 20 березня 2026 року.
Дата одержання зразків	27 березня 2026 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ EN 15286:2019 (EN 15286:2013, IDT) “Агломерований камінь. Плити та плитки для оздоблення стін (внутрішніх і зовнішніх)”, п.п. 4.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(22,0÷22,8)°С Відносна вологість повітря - (54÷64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 21 травня 2026 року Закінчення випробувань: 26 травня 2026 року
Методи випробувань	ДСТУ EN 14617-1:2022 (EN 14617-1:2013, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 1. Визначення уявної густини та водопоглинання”; ДСТУ EN 14617-2:2022 (EN 14617-2:2016, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 2. Визначення міцності на вигин”; ДСТУ EN 14617-16:2022 (EN 14617-16:2005, IDT) “Агломерований камінь. Методи випробувань. Частина 16. Визначення розмірів, геометричних характеристик і якості поверхні модульної плитки”; ДСТУ EN 15286:2019 (EN 15286:2013, IDT) “Агломерований камінь. Плити та плитки для оздоблення стін (внутрішніх і зовнішніх)”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	**Протокол сертифікаційних випробувань**	№ R/26/05/27-2
		Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок №S/26/03/27-11

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Геометричні розміри, мм: - довжина; - ширина; - товщина.	п. 4.1.1 285 95 12	 286,5 95,5 12,6	 1,15 0,38 0,38	ДСТУ EN 14617-16:2022
Допуски геометричних розмірів (для класу А), мм: - довжина; - ширина.	п. 4.1.2 ±0,5 ±0,5	 +0,5 +0,5	не визначалась	ДСТУ EN 14617-16:2022
Допуски площинності, мм	п. 4.1.3 0,9	0,6	0,02	ДСТУ EN 14617-16:2022
Прямокутність (різниця діагоналей), мм	п. 4.1.4 ±0,9	0,9	0,004	ДСТУ EN 15286:2019, додаток В
Оздоблення поверхні.	п. 4.1.5 Оздоблення поверхні повинно рівномірно поширюватися на краї облицювальної плити або плитки. Поверхня після її обробки повинна мати регулярний вигляд залежно від процесу обробки.	Оздоблення поверхні рівномірно поширюється на краї облицювальної плити або плитки. Поверхня після її обробки має регулярний вигляд.	–	ДСТУ EN 15286:2019
Зовнішній вигляд.	п. 4.2.2 Будь-які візуальні відхилення, наприклад, включення та прожилки, допустимі за умови, що вони характерні для відповідного типу агломерованого каменю та не впливають негативно на експлуатаційні характеристики облицювальних плит або плиток.	Візуальні відхилення на поверхні плиток відсутні.	–	ДСТУ EN 15286:2019, додаток С
Істинна густина, кг/м^3	п. 4.2.4	2189,9	13,35	ДСТУ EN 14617-1:2022
Водопоглинання, %	п. 4.2.4	7,11	0,94	ДСТУ EN 14617-1:2022
Міцність на розтяг при згині, МПа	п. 4.2.5 не нормується	7,35	0,23	

Виконавці: Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Примітка:
1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД