Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/05/27-6 від 27 травня 2026 р.

сертифікаційних випробувань плити бетонно-мозаїчної для зовнішнього застосування: “Терасна Дошка з фаскою 600” ТР 600.150.30 “сірий”, що виготовлена ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Код ЄДРПОУ: 32931937
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО-5 від 18.03.2026 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО від 27.03.2026 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	Плита бетонно-мозаїчна для зовнішнього застосування: “Терасна Дошка з фаскою 600” ТР 600.150.30 “сірий”. Зразок – 10 шт., що виготовлений 26 березня 2026 року.
Дата одержання зразків	27 березня 2026 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ EN 13748-2:2019 (EN 13748-2:2004, IDT) “Плити бетонно-мозаїчні. Частина 2. Плити бетонно-мозаїчні для зовнішнього застосування”, п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.6 (водопоглинання).
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(22,0÷22,8)ºС Відносна вологість повітря - (54÷64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 21 травня 2026 року Закінчення випробувань: 26 травня 2026 року
Методи випробувань	ДСТУ EN 13748-2:2019 (EN 13748-2:2004, IDT) “Плити бетонно-мозаїчні. Частина 2. Плити бетонно-мозаїчні для зовнішнього застосування”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	**Протокол сертифікаційних випробувань**	№ R/26/05/27-6
		Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок №S/26/03/27-15

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Геометричні розміри, мм: - довжина; - ширина.	п. 4.2.2.1 600 150	 598,7 148,6	 2,39 0,59	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.2
Товщина, мм	п. 4.2.2.2 не нормується	29,0	0,87	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.2
Допуски геометричних розмірів (для класу А), мм: - довжина; - ширина; - товщина.	п. 4.2.2.3 ±1,8 ±0,45 ±2,0	 -1,3 -0,4 -1,0	не визначалась	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.2
Прямолінійність (різниця діагоналей), мм	п. 4.2.2.4 1,8	0,7	0,003	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.3
Прямокутність країв верхньої грані, мм	п. 4.2.2.4 1,8	1,0	0,03	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.4
Зовнішній вигляд поверхні.	п. 4.2.3 Жодних виступів, заглиблень, відшарувань або тріщин не повинно бути. Кольорові покриття, якщо вони застосовуються, повинні бути нанесені на лицьовий шар або по всій плитці.	Виступи заглиблення, відшарування та тріщини – відсутні. Кольорові покриття не застосовуються.	–	ДСТУ EN 13748-2:2019
Міцність на розтяг при згині (для 3-го класу), МПа, не менше: - мінімальне значення; - середнє значення.	п. 4.2.4.2 4,0 5,0	 8,13 11,95	 0,19 0,37	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.5
Розривне навантаження (для класу 30), кН, не менше - мінімальне значення; - середнє значення.	п. 4.2.4.3 2,4 3,0	 2,4 3,3	 0,074 0,10	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.5
Водопоглинання (для 2-го класу), % за масою	п. 4.2.6 не більше 6	5,84	0,77	ДСТУ EN 13748-2:2019, п. 5.8

Виконавці: Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Примітка:
1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД