Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
_____ Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/05/27-1 від 27 травня 2026 р.

сертифікаційних випробувань каменів стінових бетонних СБ-Р 660.250.250,
що виготовлені ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Код ЄДРПОУ: 32931937
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО-1 від 18.03.2026 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТІФІКЕЙШН” за № 26/03/18-1/СО від 27.03.2026 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	Блок незнімної опалубки ББНО 510.250.235 В7,5/F50/1 Зразки – 15 шт. блоків, куби бетонні 100*100*100 мм – 12 шт., що виготовлені 21 березня 2026 року.
Дата одержання зразків	27 березня 2026 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 771-3:2016 (EN 771-3:2011+A1:2015, IDT) “Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови”, п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.5.1.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(21,6÷22,8)ºС Відносна вологість повітря - (54÷64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 08 травня 2026 року Закінчення випробувань: 26 травня 2026 року
Методи випробувань	ДСТУ Б EN 772-1:2016 (EN 772-1:2011+A1:2015, IDT) “Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску”; ДСТУ Б EN 772-13:2013 (EN 772-13:2000, IDT) “Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)”; ДСТУ EN 772-16:2022 (EN 772-16:2011, IDT) “Методи випробування стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів”; ДСТУ EN 772-20:2021 (EN 772-20:2000; A1:2005, IDT) “Методи випробування стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності поверхонь стінових виробів”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	**Протокол сертифікаційних випробувань**	№ R/26/05/27-1
		Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок №S/26/03/27-10

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Розміри, мм	п. 5.2.1			ДСТУ EN 772-16:2022
- довжина	660	662,0	2,65	
- ширина	250	249,2	1,00	
- висота	250	251,5	1,01	
Граничні відхили розмірів, мм (для категорії D2)	п. 5.2.2.1			ДСТУ EN 772-16:2022
- за довжиною	+1; -3	+2,0	0,008	
- за шириною	+1; -3	-0,8	0,003	
- за висотою	± 2	+1,5	0,006	
Площинність грані постелі, мм	п. 5.2.2.2 не нормується	1,0	0,03	ДСТУ EN 772-20:2021
Паралельність граней постелі, мм	п. 5.2.2.3 не нормується	1,0	0,03	ДСТУ EN 772-16:2022
Середня густина виробу у сухому стані, кг/м^3	п. 5.4.1 фактично	1311,0	7,98	ДСТУ Б EN 772-13:2013
Міцність на стиск, Н/мм^2	п. 5.5.1			ДСТУ Б EN 772-1:2016
- зразок № 1		18,8		
- зразок № 2		19,4		
- зразок № 3		21,1		
- зразок № 4		18,5		
- зразок № 5		22,0		
- зразок № 6		22,3		
- середнє значення	не менше 19,6	20,3	0,63	

Виконавці: Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

в.о. начальника випробувального центру Людмила САД

Примітка:
1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД