

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Людмила САД

М.П.

ПРОТОКОЛ
№ 2167 від 11 грудня 2024 р.


сертифікаційних випробувань плити бетонної для пішохідних доріжок і тротуарів
К 20.10.4 “червоний”,
що виготовлена ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол сертифікаційних випробувань	№ 2167
		Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А.
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698/2-Б/СО від 11.09.2024 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698-Б/СО від 02.10.2024 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	К 20.10.4 “червоний”; Сімейство міцності: h=30-50 мм; Сімейство поверхні: F (клас 1); Номер партії: 371. Зразок – 20 шт., що виготовлений 15.09.2024 року.
Дата одержання зразків	03 жовтня 2024 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”, п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2.2, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.6.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища $+(20,6\pm 21,4)^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість повітря - $(60\pm 67)\%$.
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 21 жовтня 2024 року. Закінчення випробувань: 02 грудня 2024 року.
Методи випробувань	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЙН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2167


Сторінка: 4/5

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0846

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе- ність	НД на методи випробувань
Номінальні розміри, мм: - довжина; - ширина; - товщина; - діагональ (№1, №2)	п. 5.2.2 200; 100; 40; 220.	198; 98; 41; 215, 216.	±0,79 ±0,39 ±1,23 ±0,86	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Бічні виступи, нахил або рифлення і профілювання бічної поверхні.	п. 5.2.3 Плити можуть виготовлятися з бічними виступами, нахилом або рифленням і профілюванням бічних поверхонь. Такі розміри визначаються виробником.	По периметру виробу наявні 6 бічних виступів. Висота – 37 мм; Товщина – 2 мм.	±1,11 ±0,01	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Відхили від номінальних розмірів, мм: - за довжиною; - за шириною; - за товщиною; - різниця між діагоналями для 2 класу.	п. 5.2.4 ±2; ±3; ±3; 3;	-2; -2; +1; 1.	±0,01 ±0,01 ±0,03 ±0,004	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Стійкість до впливу атмосферних умов, %: - водопоглинання (для 2 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 6	3,6	±0,47	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток E
Стійкість до впливу атмосферних умов, кг/м ² : - морозостійкість (для 3 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 1	0,50	±0,068	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток D
Міцність на вигин, МПа - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - окреме значення; - середнє значення	п. 5.3.3.2 не менше 4,0 не менше 5,0	5,3 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4	±0,16 ±0,17 ±0,16 ±0,16 ±0,16 ±0,16	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток F
Стійкість до стираності (для 1 класу (марка F)) - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3	п. 5.3.4.2 не нормується	18 18 19	±0,90 ±0,90 ±0,95	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток G

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2167

Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе- ність	НД на методи випробувань
Руйнівне навантаження, кН - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - мінімальне руйнівне навантаження; - характерне руйнівне навантаження	п. 5.3.6.2 не менше 2,4 не менше 3,0	 3,4 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5	 ±0,30 ±0,32 ±0,31 ±0,30 ±0,30 ±0,31	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток F
Зовнішній вигляд.	п. 5.4.1 Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, не повинна мати таких дефектів, як тріщини і сколи. У разі двошарової бетонної плити, не допускається наявність розшарування (розділення) між шарами.	Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, немає таких дефектів, як тріщини і сколи. Плита одношарова.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток J
Текстура.	п. 5.4.2 Якщо плити виготовлялися з поверхнею, що має спеціальну текстуру, то така текстура має бути описана виробником.	Плити виготовляються без текстури.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток J
Забарвлення.	п. 5.4.3 Залежно від рішення виробника може забарвлюватися лицьовий шар або увесь елемент.	Забарвлення відсутнє.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток J

Виконавці:

Інженер-лаборант О. Волощук

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Л. Сад

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Людмила САД

М.П.

ПРОТОКОЛ
№ 2168 від 11 грудня 2024 р.

сертифікаційних випробувань плити бетонної для пішохідних доріжок і тротуарів
МДН 6 “біло-чорна”,
що виготовлена ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2168

Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А.
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698/2-Б/СО від 11.09.2024 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності /орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698-Б/СО від 02.10.2024 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	МДН 6 “біло-чорна”; Сімейство міцності: $h=60-80$ мм; Сімейство поверхні: Н (клас 3); Номер партії: 387. Зразок – 20 шт., що виготовлений 25.09.2024 року.
Дата одержання зразків	03 жовтня 2024 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”, п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2.2, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.6.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища $+(20,6\div 21,4)^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість повітря - $(60\div 67)\%$.
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 28 жовтня 2024 року. Закінчення випробувань: 10 грудня 2024 року.
Методи випробувань	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЙН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2168

Сторінка: 4/5

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0847

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначеність	НД на методи випробувань
Номінальні розміри, мм: - довжина; - ширина; - товщина; - діагональ (№1, №2)	п. 5.2.2 450; 300; 60; 540.	448; 299; 61; 535, 535.	±1,79 ±1,20 ±1,83 ±1,83	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Бічні виступи, нахил або рифлення і профілювання бічної поверхні.	п. 5.2.3 Плити можуть виготовлятися з бічними виступами, нахилом або рифленням і профілюванням бічних поверхонь. Такі розміри визначаються виробником.	По периметру виробу наявні 10 бічних виступів. Висота – 48 мм; Товщина – 2 мм.	±1,44 ±0,01	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Відхили від номінальних розмірів, мм: - за довжиною; - за шириною; - за товщиною; - різниця між діагоналями для 2 класу.	п. 5.2.4 ±2; ±3; ±3; 3;	-2; -1; +1; 0.	±0,01 ±0,004 ±0,03 –	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток C
Стійкість до впливу атмосферних умов, %: - водопоглинання (для 2 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 6	3,5	±0,46	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток E
Стійкість до впливу атмосферних умов, кг/м²: - морозостійкість (для 3 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 1	0,62	±0,084	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток D
Міцність на вигин, МПа - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - окреме значення; - середнє значення	п. 5.3.3.2 не менше 4,0 не менше 5,0	5,4 5,6 5,5 5,6 5,4 5,5	±0,16 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,16 ±0,17	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток F
Стійкість до стираності (для 3 класу (марка Н)), мм, не більше - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3	п. 5.3.4.2 23	9,0 9,5 10,5	±0,45 ±0,48 ±0,53	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток G

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол сертифікаційних випробувань	№ 2168
		Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначеність	НД на методи випробувань
Руйнівне навантаження, кН - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - мінімальне руйнівне навантаження; - характерне руйнівне навантаження	п. 5.3.6.2 не менше 5,6 не менше 7,0	 9,1 9,4 9,3 9,4 9,1 9,3	 ±0,81 ±0,83 ±0,82 ±0,83 ±0,81 ±0,82	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток F
Зовнішній вигляд.	п. 5.4.1 Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, не повинна мати таких дефектів, як тріщини і сколи. У разі двошарової бетонної плити, не допускається наявність розшарування (розділення) між шарами.	Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, немає таких дефектів, як тріщини і сколи. Плита одношарова.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J
Текстура.	п. 5.4.2 Якщо плити виготовлялися з поверхнею, що має спеціальну текстуру, то така текстура має бути описана виробником.	Плити виготовляються без текстури.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J
Забарвлення.	п. 5.4.3 Залежно від рішення виробника може забарвлюватися лицьовий шар або увесь елемент.	Забарвлення відсутнє.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J

Виконавці:

Інженер-лаборант О. Волощук

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Л. Сад

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

Людмила САД

М.П.

ПРОТОКОЛ
№ 2169 від 11 грудня 2024 р.

сертифікаційних випробувань плити бетонної для пішохідних доріжок і тротуарів
К.60.40.8 “біло-чорна”,
що виготовлена ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2169

Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А.
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення оцінювання продукції Органу з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698/2-Б/СО від 11.09.2024 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом з оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН” за № 698-Б/СО від 02.10.2024 року.
Виробник продукції	ТОВ “ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА”, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3-А. Адреса виробництва: 08132, Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 17; 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Трипільська, 35.
Об’єкт випробувань	К.60.40.8 “біло-чорна”; Сімейство міцності: $h=60-80$ мм; Сімейство поверхні: І (клас 4); Номер партії: 386. Зразок – 20 шт., що виготовлений 25.09.2024 року.
Дата одержання зразків	03 жовтня 2024 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”, п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2.2, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.6.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища $+(20,6\div 21,4)^{\circ}\text{C}$. Відносна вологість повітря - $(60\div 67)\%$.
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 28 жовтня 2024 року. Закінчення випробувань: 10 грудня 2024 року.
Методи випробувань	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT) “Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2169

Сторінка: 4/5

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0848

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе- ність	НД на методи випробувань
Номинальні розміри, мм: - довжина; - ширина; - товщина; - діагональ (№1, №2)	п. 5.2.2 600; 400; 80; 720.	699; 399; 79; 713, 715.	±1,79 ±1,20 ±1,83 ±1,83	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток С
Бічні виступи, нахил або рифлення і профілювання бічної поверхні.	п. 5.2.3 Плити можуть виготовлятися з бічними виступами, нахилом або рифленням і профільюванням бічних поверхонь. Такі розміри визначаються виробником.	По периметру виробу наявні 10 бічних виступів. Висота – 48 мм; Товщина – 2 мм.	±1,44 ±0,01	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток С
Відхили від номінальних розмірів, мм: - за довжиною; - за шириною; - за товщиною; - різниця між діагоналями для 2 класу.	п. 5.2.4 ±2; ±3; ±3; 3;	-1; -1; -1; 2.	±0,004 ±0,004 ±0,03 ±0,01	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток С
Стійкість до впливу атмосферних умов, %: - водопоглинання (для 2 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 6	4,9	±0,64	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток Е
Стійкість до впливу атмосферних умов, кг/м²: - морозостійкість (для 3 класу).	п. 5.3.2.2 не більше 1	0,70	±0,096	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток D
Міцність на вигин, МПа - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - окреме значення; - середнє значення	п. 5.3.3.2 не менше 4,0 не менше 5,0	5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1	±0,16 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток F
Стійкість до стираності (для 3 класу (марка Н)), мм, не більше - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3	п. 5.3.4.2 23	14,0 13,0 13,0	±0,70 ±0,65 ±0,65	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339: 2003/AC:2006, IDT), додаток G

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЙНИЙ»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 2169

Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначеність	НД на методи випробувань
Руйнівне навантаження, кН - зразок №1; - зразок №2; - зразок №3; - зразок №4; - мінімальне руйнівне навантаження; - характерне руйнівне навантаження	п. 5.3.6.2 не менше 8,8 не менше 11,0	12,5 12,3 12,1 12,1 12,1 12,3	±1,1 ±1,08 ±1,07 ±1,07 ±1,07 ±1,08	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток F
Зовнішній вигляд.	п. 5.4.1 Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, не повинна мати таких дефектів, як тріщини і сколи. У разі двошарової бетонної плити, не допускається наявність розшарування (розділення) між шарами.	Верхня поверхня бетонної плити, що оцінюється, немає таких дефектів, як тріщини і сколи. Плита одношарова.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J
Текстура.	п. 5.4.2 Якщо плити виготовлялися з поверхнею, що має спеціальну текстуру, то така текстура має бути описана виробником.	Плити виготовляються без текстури.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J
Забарвлення.	п. 5.4.3 Залежно від рішення виробника може забарвлюватися лицьовий шар або увесь елемент.	Забарвлення відсутнє.	—	ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT), додаток J

Виконавці:

Інженер-лаборант О. Волощук

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Л. Сад